

Desinfektionsmittelbeständigkeit nach D-LAB Standard [unter Berücksichtigung: Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Beständigkeit gegen Flüssigkeiten Tropf- / Fleckenverfahren DIN EN ISO 2812-4 (2008-06) in Anlehnung und Bewertung laut ISO 4628-1 (2016-01) und ISO 4628-2 (2016-01)]

Artikel: 61000416 Comino X Deligard

Farbe: 1551

Raumtemperatur: 19,1°C

Luftfeuchte: 51,0%

Desinfektionsmittel Konzentration		Beurteilung nach ISO 4628-1 (4 Stunden)			Beurteilung nach ISO 4628-2 (4 Stunden)		Beurteilung nach ISO 4628-1 (24 Stunden)			Beurteilung nach ISO 4628-2 (24 Stunden)	
		Menge der Schäden	Größe der Schäden	Intensität der Veränderung	Größe der Blasen	Menge der Blasen	Menge der Schäden	Größe der Schäden	Intensität der Veränderung	Größe der Blasen	Menge der Blasen
Dismozon pur 0,75 %	Tropfentest Desinfektionsmittel	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
	Wischtest Desinfektionsmittel	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	Tropfentest Dem. Wasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wischtest Dem. Wasser	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung	Tropfentest Desinfektionsmittel und dem. Wasser Reste mit Watte entfernt									
Apesin AP 100 0,5 %	Tropfentest Desinfektionsmittel	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
	Wischtest Desinfektionsmittel	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
	Tropfentest Dem. Wasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wischtest Dem. Wasser	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung	Desinfektionsmittel schäumt beim Auftragen vom Wischtest; Tropfentest dem. Wasser Reste mit Watte entfernt									

Untersuchungsbericht Nr. 24/725

Desinfektionsmittel Konzentration		Beurteilung nach ISO 4628-1 (4 Stunden)			Beurteilung nach ISO 4628-2 (4 Stunden)		Beurteilung nach ISO 4628-1 (24 Stunden)			Beurteilung nach ISO 4628-2 (24 Stunden)	
		Menge der Schäden	Größe der Schäden	Intensität der Veränderung	Größe der Blasen	Menge der Blasen	Menge der Schäden	Größe der Schäden	Intensität der Veränderung	Größe der Blasen	Menge der Blasen
Lysoformin 3,0 %	Tropfentest Desinfektionsmittel	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
	Wischtest Desinfektionsmittel	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	Tropfentest Dem. Wasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wischtest Dem. Wasser	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung	Tropfentest Desinfektionsmittel und dem. Wasser Reste mit Watte entfernt									
Helipur 1,0 %	Tropfentest Desinfektionsmittel	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	Wischtest Desinfektionsmittel	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
	Tropfentest Dem. Wasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wischtest Dem. Wasser	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung	Tropfentest dem. Wasser Reste mit Watte entfernt									
Kohrsolin FF 0,5 %	Tropfentest Desinfektionsmittel	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
	Wischtest Desinfektionsmittel	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0
	Tropfentest Dem. Wasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wischtest Dem. Wasser	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung	Tropfentest Desinfektionsmittel und dem. Wasser Reste mit Watte entfernt									

Desinfektionsmittel Konzentration		Beurteilung nach ISO 4628-1 (4 Stunden)			Beurteilung nach ISO 4628-2 (4 Stunden)		Beurteilung nach ISO 4628-1 (24 Stunden)			Beurteilung nach ISO 4628-2 (24 Stunden)	
		Menge der Schäden	Größe der Schäden	Intensität der Veränderung	Größe der Blasen	Menge der Blasen	Menge der Schäden	Größe der Schäden	Intensität der Veränderung	Größe der Blasen	Menge der Blasen
Ethanol/Propanol 65 %	Tropfentest Desinfektionsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wischtest Desinfektionsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tropfentest Dem. Wasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wischtest Dem. Wasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung	Tropfentest dem. Wasser Reste mit Watte entfernt									
Incidin Plus 8,0 %	Tropfentest Desinfektionsmittel	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	Wischtest Desinfektionsmittel	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	Tropfentest Dem. Wasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wischtest Dem. Wasser	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung	Tropfentest dem. Wasser Reste mit Watte entfernt									
Terralin Protect 0,5 %	Tropfentest Desinfektionsmittel	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0
	Wischtest Desinfektionsmittel	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
	Tropfentest Dem. Wasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wischtest Dem. Wasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung	Tropfentest dem. Wasser Reste mit Watte entfernt									

Lichtechtheit DIN EN ISO 105-B02:2002-07

Originalprobe		Note 4
Wischtestprobe mit Dismozon pur	0,75 %	Note 4
Wischtestprobe mit Apesin AP 100	0,5 %	Note 4
Wischtestprobe mit Lysoformin	3,0 %	Note 4
Wischtestprobe mit Helipur	1,0 %	Note 4
Wischtestprobe mit Kohrsolin FF	0,5 %	Note 4
Wischtestprobe mit Ethanol/Propanol	65,0 %	Note 4
Wischtestprobe mit Incidin Plus	8,0 %	Note 4
Wischtestprobe mit Terralin Protect	0,5 %	Note 4